



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1132

检 验 报 告

TEST REPORT

检验业务号: (2020)WT-HW-00698

样品名称: 远红外松棉

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心

China National Supervision and Test Center for Infrared and Industry Galvanothermy Product Quality

武汉产品质量监督检验所

Wuhan Product Quality Supervision & Inspection Institute

2020年11月5日



扫描全能王 创建

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心

武汉产品质量监督检验所

检 验 报 告



检验业务号: (2020)WT-HW-00698

共 4 页 第 1 页

样品名称	远红外松棉	规格型号	/
		商 标	/
委托单位	深圳隼和家居用品科技有限公司	委托单位地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区开沃新能源汽车基地C1701
供样单位	深圳隼和家居用品科技有限公司	供样单位地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区开沃新能源汽车基地C1701
生产单位	深圳隼和家居用品科技有限公司	生产单位地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区开沃新能源汽车基地C1701
抽样地点	/	检验类型	委托检验
样品数量	1块	样品等级	/
样品基数	/	样品特性	一般
原编号或生产日期	/	样品状况	散样
送样日期	2020-10-10	送样人	沈补拉
注: 以上样品信息由委托方提供并确认, 其真实性由客户负责。			
检验技术依据	CAS 115-2005《保健功能纺织品》		
检验结论	经检验, 送检样品的远红外线波长范围、法向发射率符合CAS 115-2005《保健功能纺织品》标准要求。		
备 注	波长为4~16 μm的辐射能量占总辐射能量的50%以上。		

批准:

审核:

主检:

杨一芳



扫描全能王 创建

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心
武汉产品质量监督检验所

检 验 报 告

检验业务号: (2020)WT-HW-00698

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
1	远红外线波长范围	μm	CAS 115- 2005 附录 A	4~16	4~16 (见附图)	合格	/
2	法向发射率	/	CAS 115- 2005 附录 A	≥ 0.80	0.88	合格	/

以下空白

检验员:

杨一芳



扫描全能王 创建

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心

武汉产品质量监督检验所

检验报告附图、附照专用表

共 4 页 第 3 页

检验业务号: (2020) WT-HW-00698

远红外线波长范围曲线


样品名称: 远红外松棉

规格型号: /

样品编号: /

检验日期: 2020-11-03

测试环境条件: 19.8°C, 44%RH



杨-芳

检验员:

武汉产品质量监督检验所




扫描全能王 创建

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心
武汉产品质量监督检验所
检验报告附图、附照专用表

检验业务号: (2020)WT-HW-00698

共 4 页 第 4 页

样品照片



检验员:

杨-芳



扫描全能王 创建